# Información del producto
## Sellado de superficies

PI 24/01/26/2023




### Descripción
Sellado de superficies es una pasta estanqueizante de un componente de fuerza media, sin disolventes, de alta viscosidad y que se endurece de forma anaeróbica (sin oxígeno) a base de un éster de dimetacrilato.

### Propiedades
- endurecimiento sin entrada de oxígeno
- curado lento y controlado
- buena adherencia en superficies verticales
- resistente a las tensiones y vibraciones
- fuerza media

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Base | dimethylacrylate ester |
| Clase de resistencia | medium |
| Margen de temperaturas de uso | -60 °C to +150 °C °C |
| Resistencia a la cizalladura bajo presión | 17 N/mm² DIN 54452 |
| Color / Aspecto | blue |
| Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado | 24 meses |
| Temperatura de almacenaje recomendada | 8 - 21 °C |

### Campos de aplicación
Sellado de superficies es adecuado para sellar bridas, carcasas o tapas. Para tamaños de junta de hasta 0,3 mm.

### Nota
Debido a sus propiedades anaeróbicas, debe haber siempre aire suficiente en la botella. De lo contrario, la cola podría curarse antes de tiempo. Por lo tanto, la botella debe llenarse solo aprox. 1/3. No obstante, la cantidad de llenado siempre se corresponde con el contenido indicado en el envase.

### Aplicación
Las piezas que se deban sellar deben estar libres de impurezas como películas de aceite, suciedad, pintura u otros revestimientos. Para obtener un sellado óptimo, se deberían raspar las superficies.

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 50 g Blister | 3850 D |
| 50 g Botella de plástico | 3810 D |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com